

Barniz LC 333

Clear poliuretánico para pinturas bicapa. Excelente resistencia al amarilleo, buena terminación y dureza, rápido secado y fácil de pulir.



- Presentación LC333: 1L/5L
- Presentación LH333: 0,5L
- Presentación LR32: 5L




2 : 1 : 10%
100% LC333
50% LH333
10% LR32



HVLP 1,3 mm
2 a 3 bar
0.7 bar en boquilla



2 manos
50-70 micrones



Hasta mate



20°C 5 hs.
60°C 30 min.

Rendimiento teórico: 0,210 gr/m²