


## Barniz LC 3900

*Clear MS multiusos prediluido para pintura bicapa. Posee un amplio rango de aplicaciones que van desde un panel hasta repintado completo.*



- Recomendación 2:1
- Presentación LH3900: 0,5L




5 : 1  
100% LC3900  
20% LH3900



2 manos  
50-60 micrones



HVLP 1,3 mm  
2 a 3 bar  
0.7 bar en boquilla



Hasta mate



20°C 5 hs.  
60°C 30 min.

**Rendimiento teórico:** 0,210 gr/m<sup>2</sup>